



浙江舜泰橡塑科技有限公司

发泡剂 (AC) 检验报告

执行标准: 内部检测

取样地点: AC车间

批号: 2019071401

取样时间: 2019.07.15

分析日期: 2019.07.15

型号: SE1000Q型

数量: 1000KGS

| 项 目 | 要求指标 | 分析结果 | 判 定 |
|------------------------------|----------|-------|-----|
| 外观 | 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 | 合格 |
| 起始温度 $^{\circ}\text{C} \geq$ | 190-200 | 190 | 合格 |
| 分解温度 $^{\circ}\text{C} \geq$ | 220-230 | 226 | 合格 |
| 发气量 (平均值) $\text{ML/g} \geq$ | 175-185 | 183 | 合格 |
| 平均粒径 $\text{D50um} \leq$ | 10-15 | 13 | 合格 |
| 加热减量 \leq | 0.1-0.15 | 0.11 | 合格 |
| 灰分/ $\%$ | ≤ 2 | 0.12 | 合格 |
| PH值 \geq | 7.5-8.5 | 8 | 合格 |

审核员: 胡蔡贞

化验员: 张毅

